

MERCURY P GR 4,5kg

SBS modifikovaný vrchní pás s posypem



Fyzikální a chemické vlastnosti

Směs modifikovaná SBS:

- * ohebnost za studena -15
- * protažení > 20 x
- * vysoká odolnost vůči chemickým činitelům a znečištění v ovzduší
- * vysoká odolnost vůči agresivním chemikáliím
- * vynikající elastické vlastnosti

Příprava povrchu

Povrch musí být čistý, suchý, rovný a ošetřen penetračním nátěrem, aby bylo zajištěna dobrá přilnavost pásu k podkladu. Střecha musí mít rovněž přiměřený spád, aby byl zajištěn odtok vody.

Charakteristika	Norma	Jednotka	Technická data
Povrchová úprava vrchní spodní			břidlice fólie
Nosná vložka		g / m ²	PeS stabil. sklem 150
Tloušťka	UNI 8202/6	mm	
Hmotnost	UNI 8202/7	kg / m ²	4,5
Maxim. pevnost v tahu podélná	UNI 8202/8	N / 5cm	600
příčná		N / 5cm	500
Maximální tažnost podélná		%	40
příčná		%	40
Tržné zatížení		N	130
Ohebnost za studena	UNI 8202/15	°C	-15
Tepná stálost	UNI 8202/18	°C	90
Bod měknutí	ASTM D 36-76	°C	116

Aplikace

MERCURY P
se díky mechanickým vlastnostem polyesterové vložky ideálně hodí pro všechna použití v obytných či komerčních budovách, kde má nesmírný význam vysoká pružnost i při nízkých teplotách a při vysokém stupni namáhání.

MERCURY P GR
se ideálně hodí jako vrchní vrstva ve vícevrstevném systému, a to na místech, kde je střešní krytina vystavena účinkům UV záření.

Postup při instalaci

Pásky MERCURY se mohou pokládat natavením dle technických

podmínek a požadavků dodavatele.

Veškeré překrývání spoje musí být provedeny tak, aby nepropouštěly vodu.

Jelikož postupy, pravidla a technické podmínky se v jednotlivých zemích liší, nepřebírá General Membrane žádnou odpovědnost za nesprávnou instalaci svých výrobků, která musí být vždy prováděna spolehlivou specializovanou firmou.

Rozměry, balení :

Šířka role	m	1
Délka role	m	10
Počet rolí na paletě	ks	20
Váha role	kg	45
Váha palety	kg	900
Rozměr palety	m	1 x 1,17 x 17

Všechny údaje, uvedené v těchto technických podmínkách, se vztahují na současnou produkci. Firma General Membrane si vyhrazuje právo změnit tyto technické údaje bez předchozího upozornění.