

VÝBĚR Z ŘADY VÝROBKŮ GENERAL MEMBRANE

GENERAL MEMBRANE		Úprava vrchní vrstvy	Úprava spodní vrstvy	Určení	Délka	Šířka	Tloušťka	Hmotnost	Mez pevnosti v podélném tahu	Mez pevnosti v příčném tahu	Tržné zatížení	Podélná rozměrová stálost	Příčná rozměrová stálost	Ohebnost za studena	Tepelná stálost
měrná jednotka					m	m	mm	kg/m ²	N/5 cm	N/5 cm	N	%	%	°C	°C
APAO	GALAXY FC 180 4 mm	písek	fólie	spodní vrstva	10	1	4	/	850	600	150	50	50	-25	140
	GALAXY FC 180 GR 4,5 kg	břidlice	fólie	vrchní vrstva	10	1	/	4,5	850	600	150	50	50	-25	140
	GALAXY FC 180 GR 5,5 kg	břidlice	fólie	vrchní vrstva	10	1	/	5,5	850	600	150	50	50	-25	140
SBS	MERCURY P 3 mm	písek	fólie	spodní vrstva	10	1	3	/	600	500	130	40	40	-15	90
	MERCURY P 4 mm	písek	fólie	spodní vrstva	10	1	4	/	600	500	130	40	40	-15	90
	MERCURY P GR 4,5 kg	břidlice	fólie	vrchní vrstva	10	1	/	4,5	600	500	130	40	40	-15	90
	MERCURY FC 180 GR 5,5 kg	břidlice	fólie	vrchní vrstva	10	1	/	5,5	850	600	150	50	50	-15	90
	VENUS FC 180 GR 5,5 kg	břidlice	fólie	vrchní vrstva	7,5	1	/	5,5	1100	900	200	45	45	-20	90
APP	EUROTECH P 4 kg	písek	fólie	spodní vrstva	10	1	/	4,0	530	400	130	35	40	0	110
	EUROTECH P GR 4,5 kg	břidlice	fólie	vrchní vrstva	10	1	/	4,5	530	400	130	35	40	0	110
	SUPRATECH P 4 mm	písek	fólie	spodní vrstva	10	1	4	/	600	500	130	40	40	-5	110
	SUPRATECH P GR 4,5 kg	břidlice	fólie	vrchní vrstva	10	1	/	4,5	600	500	130	40	40	-5	110
	GEMINI P 3 mm	písek	fólie	spodní vrstva	10	1	3	/	600	500	130	40	40	-10	120
	GEMINI P 4 mm	písek	fólie	spodní vrstva	10	1	4	/	600	500	130	40	40	-10	120
	GEMINI FC GR 4,5 kg	břidlice	fólie	vrchní vrstva	10	1	/	4,5	870	560	130	45	45	-10	120
	ORION FC 250 GR 5,5 kg	břidlice	fólie	vrchní vrstva	7,5	1	/	5,5	1100	900	200	45	45	-15	130
	GENERAL GARDEN FLL	písek	fólie	spodní vrstva	10	1	4	/	1100	900	200	45	45	-15	130
	GEMINI GARDEN 4 mm	písek	fólie	spodní vrstva	10	1	4	/	870	560	130	45	45	-10	120
	GEMINI PONTI 5 mm	písek	fólie	spodní vrstva	10	1	5	/	1100	900	200	45	45	-10	120
	PEGASUS	fólie	PES	separační vrstva	20	1	/	1,5	850	600	150	45	45	-5	120
	PEGASUS SPOT 0,8 kg	fólie	fólie	expan. vrstva	30	1	/	0,8	/	/	/	/	/	/	-5

Možnost použití

Všechny údaje, uvedené v těchto technických podmínkách, se vztahují na současnou produkci. Firma General Membrane si vyhrazuje právo změnit tyto technické údaje bez předchozího upozornění.



Rovné střechy nepochozí



Rovné střechy pochozí



Základy a podzemní konstrukce




Síťešní zahrady



Obrácené střechy




Mosty, viadukty, různé typy konstrukcí



Parkoviště



Vodní nádrže a kanály



Ocelové střechy



Izolační systémy General Termodoga




Izolační systémy General Termoplan



Tunely



Klenby



Šikmé střechy



Opravy rekonstrukce